

Tytan Professional

Klej dekarski

Wysokiej jakości klej hybrydowy. Charakteryzuje się bardzo szybkim chwytem początkowym i dużą wytrzymałością końcową połączeń oraz doskonałą przyczepnością do typowych podłoży budowlanych np.: metal, cegła, beton, drewno, dachówka, PVC, kamień.

Odporny na warunki atmosferyczne. Po utwardzeniu tworzy trwałą i elastyczną spoinę, odporną na wilgoć. Nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów ani wody. Może być stosowany na wilgotnych (ale nie mokrych) podłożach.

Zalety

- szybki i bardzo mocny chwyt początkowy
- doskonała przyczepność do większości podłoży (zarówno porowatych i nieporowatych)
- bardzo wysokie wytrzymałości końcowe
- łatwa aplikacja
- nie wymaga gruntowania
- można stosować na wilgotnych (ale nie mokrych) i suchych podłożach
- elastyczna spoina
- odporny na UV

Zastosowanie

- klejenie blach surowych, lakierowanych i ocynkowanych
- klejenie elementów orynnowania z miedzi, stali ocynkowanej, PVC
- klejenie dachówki ceramicznej i blach-dachówki,



DANE TECHNICZNE

Kolor	szary
Gęstość	ok. 1,55 ±0,05 g/cm ³
Temperatura pracy	od +5°C do +30°C
Odporność termiczna	od -30°C do +90°C
Czas pracy	10-20 min
Czas pełnego utwardzenia	2-3 mm/ 24 h
Wydajność	130-225 ml/m ²

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

- Optymalne warunki klejenia to temperatura od +15°C do +20°C, względna wilgotność powietrza 60%.
- Powierzchnie powinny być wyrównane, dokładnie oczyszczone (wolne od tłuszczu, kurzu, rdzy, smarów, olejów itp.) i osuszone. Powierzchnie odtłuścić najlepiej przy pomocy acetonu.
- Wylot z kartusza odciąć powyżej gwintu i wkręcić na niego końcówkę, przyciętą pod ostrym kątem na szerokość spoiny.

Aplikacja

- Włożyć kartusz do wyciskacza i poprzez wyciskanie nakładać klej punktowo lub pasmami na jedną z klejonych powierzchni. Następnie połączyć klejone elementy, mocno i równomiernie dociskając.
- Korekta (niewielka) położenia przyklejonego materiału jest możliwa poprzez przesunięcie (bez rozłączania elementów) w czasie ok. 15 minut od chwili przyklejenia.

- Narzędzia i wszelkie zabrudzenia należy czyścić suchą ścierką lub benzyną ekstrakcyjną natychmiast po zakończeniu pracy.
- Po utwardzeniu klej można usunąć tylko mechanicznie.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Nie stosować do PE, PP, teflonu, bitumu.
- Przed użyciem należy zapoznać się z kartą techniczną producenta i wykonać próbę.

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Produkt pakowany jest w kartusze o pojemności: 290 ml. Klej można przechowywać przez 12 miesięcy (od daty produkcji) w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C.

Pojemność	Opakowanie	Kod kreskowy	Ilość opakowań na palecie
290 ml	Kartusz	5907516955945	1440

Ostrzeżenia i zalecenia BHP

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Data sporządzenia 01.08.2011

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.